



COLLE VINYLIQUE R64 SPECIAL D4



BOSTIK

Colle à bois monocomposante en dispersion aqueuse résistante à l'humidité
permet l'assemblage, l'aboutage de bois massifs, dérivés du bois,
placage bois, stratifiés à froid et à chaud
pour menuiseries intérieures et extérieures
forte résistance à l'eau
prête à l'emploi
non abrasive
temps ouvert maximum à +20°C : 12 minutes
température d'utilisation : +10°C minimum
résistance finale du collage obtenue après 7 jours environ
des colorations du joint de colle ou des supports environnants sont susceptibles d'apparaître avec les bois contenant beaucoup de tanin (chêne, noyer, cohue, tali, etc...).

Caractéristiques

Références

Référence	conditionnement	contenance (kg)
6208042N	biberon	0,750
6208041N	seau	5