

SACHERIE DE PANTIN

Conforme à la norme EN 1848-2

Film polyéthylène qualité bâtiment incolore, feuille souple d'étanchéité
composition 100% polyéthylène : 20% à 30% PE basse densité
radicalaire 70% à 80% PE basse densité recyclé
rouleau largeur 3m (4 x 0m75) longueur 25m soit 75m²
épaisseur ponctuelle 40 µ.



Références

Référence

8703103N